

PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	44 %
Transmission Lumière Visible	30 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	68 %
Ratio solaire	43 %
Réflexion	43 %
Absorption	35 %
Transmission	22 %
% Réduction Eblouissement	68 %
Coefficient K (Kcal / h.m ² .C°)	4.50

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

U.V Transmission	1 %
Visible light reflection	44 %
Visible Light Transmission	30 %
Total Solar Energy Rejected	68 %
Solar Reflection	43 %
Solar Absorption	35 %
Solar Transmission	22 %
Glare Reduction	68 %
K. Value (Kcal / h.m ² .C°)	4.50

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE : 10 ans

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

POSE INTERIEURE
ADHESIF P.S.
TRAITE ANTI-RAYURES «Cristal»

CONSEILS D'APPLICATION

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	PRUDENCE*

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

WARRANTY : 10 years

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

INTERNAL APPLICATION
P.S. ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING «Crystal»

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	CARE*

* Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines.