

PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	14 %
Transmission Lumière Visible	62 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	57 %
Ratio solaire	
Réflexion	34 %
Absorption	29 %
Transmission	37 %
% Réduction Eblouissement	34 %
Coefficient K (Kcal / h.m ² .C°)	NC
Rejet Infrarouge (760-2500 mm)	± 80 %

U.V Transmission
Visible light reflection
Visible Light Transmission
Total Solar Energy Rejected
Solar Reflection
Solar Absorption
Solar Transmission
Glare Reduction
K. Value (Kcal / h.m ² .C°)

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE: 10 ans

Contre: Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

WARRANTY: 10 years

Against: Peeling
Cracking
Demetallization

POSE INTERIEURE
ADHESIF P.S.
TRAITE ANTI-RAYURES «Cristal»

INTERNAL APPLICATION
P.S. ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING «Crystal»

CONSEILS D'APPLICATION*

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI

* Voir précisions sur la fiche de:
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS*

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES

Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines.